



## Памятка по применению типовых эластомеров

	OD	DB	OC	RR
Твердость (по Шору А)	65	75	75	72
Содержание АКН (%)	38	47	47	38
Макс. температура (°F)	210	210	250	210
Рабочая темп. (°F)	190	190	230	190
Механическая прочность	++	++	++	++
Абразивостойкость	++	+	++	+
Углекислота	-	+	++	+
Сероводород	-	-	++	-
Устойчивость к ароматическим углеводородам	+	++	+	++
Горячая вода	-	+	+	+
Пар	-	-	-	-
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Тяжелые нефти низкоароматические при наличии абразивных веществ	Легкие и средние нефти (26°<API<40°) с высоким содержанием ароматических углеводородов	Тяжелые или средние нефти (низкоароматические) при высокой температуре и наличии H <sub>2</sub> S	Легкие и средние нефти (26°<API<40°) с высоким содержанием ароматических углеводородов

Условные обозначения: +++ Отлично    ++ Очень хорошо    + Хорошо    - Плохо    n/a не установлено